

Varistone EP Reiniger

Hoogwerkzame reinigingsgel voor het verwijderen van epoxysluiers.



VARISTONE®

Technische productinformatie:

VARISTONE EP Reiniger is geschikt voor het verwijderen van hardnekkige epoxyharsresten, polymeercoatings en waxlagen die achter kunnen blijven na de verwerking van allerlei soorten 2K voegmortels op basis van epoxy. Als gevolg van de hoge viscositeit (gel) wordt het indringen van de reiniger in de voeg of ondergrond grotendeels voorkomen.

Toepassing:

VARISTONE EP Reiniger is bestemd voor buitentoepassingen voor geglazuurde- en ongeglaazuurde tegels, porselein, aardewerk, glasmazaïek, keramische tegels etc.

Op gepolijste stenen, kalkzandstenen en zuurgevoelige stenen zoals marmer of Jura dient altijd eerst een compatibiliteitstest uitgevoerd te worden.

Verbruik:

Het verbruik is afhankelijk van meerdere factoren, denk aan de aard van de vervuiling en de ondergrond. Het verbruik voor 1 kg is ca. 10-15 m².

Voorzorgsmaatregelen:

Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten om te bepalen of het oppervlak niet wordt aangetast door de reiniger en om de gewenste inwerktijd en het resultaat te bepalen. Bescherm aangrenzende objecten door middel van afdekken of afplakken. Verwerk de reiniger niet bij temperaturen hoger dan 25 °C.

Verwerking:

Varistone EP Reiniger moet onverdund met een kwast of vachtroller royaal worden aangebracht op een droge ondergrond.

Zorg ervoor dat alleen de bestrating wordt behandeld en vermijd dat de reiniger op de voegen komt.

Bescherm het oppervlakte tijdens de behandeling tegen de zon, creëer eventueel kunstmatige schaduw.

Laat de reiniger na het aanbrengen voor ca. 30 minuten rusten en zorg er voor dat het materiaal niet opdroogt. Dreigt het toch in te drogen dan meer EP Reiniger aanbrengen of minimaal water aanbrengen.

Na ca. 30 minuten voorzichtig met een borstel of schuurpad gaan schrobben. Pas hierbij op dat de reiniger niet op andere materialen terecht komt. Tijdens het schrobben mag er minimaal water worden toegevoegd.

De reiniger en de vervuiling met een sponsspaan afnemen en afvoeren. Dus niet wegspoelen.

Nadat alles goed is afgenomen en afgevoerd, dient het oppervlak gereinigd te worden met schoon leiding water. Gebruik ook hiervoor een spons en vooral geen stromend water (waterslang).

Voor het beste eindresultaat het gehele oppervlak nogmaals reinigen met de VARISTONE Bio Krachtreiniger. Eventuele achtergebleven restanten worden hiermee verwijderd.

VARISTONE Bio Krachtreiniger is een biologisch afbreekbare reiniger en kan worden weggespoeld met veel water.

Varistone EP Reiniger

Hoogwerkzame reinigingsgel voor het verwijderen van epoxysluiers.



VARISTONE®

Opmerkingen:

Hogere temperaturen verkorten de inwerkingstijd en lagere (min. 10°C) temperaturen verlengen de inwerkingstijd. Varistone EP Reiniger heeft de beste werking bij een bodemtemperatuur van +10 °C tot +25 °C.

Mocht er een witachtige film op de ondergrond achterblijven, dan is dat een harsfilm die nog aanwezig is maar al wel is aangetast. Dit betekent dat de behandeling moet worden herhaald om tot een goed eindresultaat te leiden.

Door de goede werking van dit product worden niet alleen de epoxyhars resten van het oppervlak verwijderd maar ook de bovenste laag van de voegen kan schade ondervinden als de VARISTONE EP Reiniger daar op wordt aangebracht.

Opslag:

VARISTONE EP Reiniger is in gesloten verpakking minstens 24 maanden houdbaar mits vorstvrij en droog opgeslagen.

Veiligheid:

Bij het omgaan met die reinigingsmiddel is het dragen van beschermende handschoenen en een veiligheidsbril vereist. Aerosolen niet inademen. Niet met andere producten gebruiken. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhoudsproducten moeten in acht worden genomen.

Rechttop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veiligheidsvoorschriften.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.