

# Varistone MEGA-tack

**MS polymeer lijmkit voor zware toepassing**

## Productomschrijving

VARISTONE MEGA-tack is een universele lijmkit voor het verlijmen van bijna alle soorten materialen en heeft een zeer hoge aanvangskleefkracht. VARISTONE MEGA-tack kan toegepast worden op vrijwel iedere ondergrond, is extreem veelzijdig en is het antwoord voor iedere verlijming.

## Eigenschappen

- Duurzaam elastisch blijvend.
- Hoge absorptie van akoestische vibraties
- Neutrale, vrijwel reukloze uitharding
- Snel uithardend, 3 mm per 24 uur
- Krimp vrij
- Hoge mechanische weerstand
- Schimmel en bacterie bestendig
- Overschilderbaar
- Geen randzone vervuiling bij marmer en natuursteen
- Hecht zonder primer op de meeste, zelfs vochtige ondergronden
- Niet geschikt voor PE en PP
- Isocyanat-, oplosmiddel- en siliconenvrij

## Leveringsvorm

Koker 290 ml (12 per doos)

## Kleur

Zwart

Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

## Ondergrond

Alle ondergronden dienen droog, schoon, vrij van losse delen en draagkrachtig te zijn.

Test de ondergrond eventueel op hecht- en treksterkte door middel van een testvlak.

Niet uitgeharte restanten kunnen worden verwijderd met wasbenzine en schone doeken.



**VARISTONE®**

## Verwerking

VARISTONE MEGA-tack met behulp van de V-tuit in verticale rillen ventilerend aanbrengen. De onderlinge afstand tussen de rillen bedraagt 10 a 20 cm. Daarna de materialen aandrukken totdat er minimaal 2 a 3 mm afstand tussen het te verlijmen materiaal en de ondergrond blijft. VARISTONE MEGA-tack niet aanbrengen met dotten !

Door de hoge aanvangskleefkracht is ondersteunen tijdens de uitharding in de meeste gevallen niet nodig.

VARISTONE MEGA-tack heeft een hoge viscositeit, wij adviseren u daarom een professioneel kitpistool te gebruiken.

## Materiaal

MS polymeren

## Technische gegevens

Hardheid	65 Shore A
100 % Modulus	1,39 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Extrusiewaarde (g/min @3mm/4bar)	20
Vloeiweerstand	< 2 mm (ISO 7390)
Huidvorming	15 min (bij 23°C)
Doorharding	3 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek tot breuk	400 %
Viscositeit	800m/pa per sec.
Dichtheid	1,58 g/ml
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Treksterkte	2,8 N/mm <sup>2</sup>

## Houdbaarheid

18 Maanden in de ongeopende verpakking

Bewaren bij temperaturen tussen 5°C en 25°C

## Veiligheid

Voor veiligheidsinformatie gelieve het veiligheidsinformatieblad te raadplegen.

# Varistone MEGA-tack

*MS polymeer lijmkit voor zware toepassing*



**VARISTONE®**